

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

PROTECTOR INODOR PENTRU EXTERIOR-INTERIOR

seria 313

DESCRIERE

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO este un produs diluabil în apă, pe baza de rasini acrilice cu o penetrare ridicata, pentru impregnarea si protejarea lemnului la interior si exterior.

Produsul ofera o protectie optima împotriva agentilor atmosferici datorita liantului acrilic special din care este compus, fiind în masura sa penetreze suportul si sa ramâna nealterat în ciuda variatiilor structurale naturale ale lemnului.

Utilizarea produsului permite obtinerea unei bune protectii a lemnului în fata razelor UV, datorita prezentei pigmentilor minerali micronizati si a aditivilor speciali care protejeaza lemnul de agentii degradanti.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe lemn:

Suprafete din lemn noi, vechi si lacuite deja, precum porti, plinte, ferestre în general, grinzi, panouri, lambriuri, etc.

ATENTIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce formarea petelor de culoare închisa aplicati fondul izolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019

ATENTIE la tratarea lemnului fara tanin cu UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO nuante pastel. Aplicati fondul izolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolor cod. 3080001 pentru a evita îngalbenirea în timp.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasa.

-Pigmenti: oxizi minerali micronizati colorati si transparenti, rezistenti la razele UV.

-Solvent: apa.

-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ kg/l.

-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 152 ± 24 cps a 25°C (vâscozimetru rotational Brookfield)

-Uscare (la 25°C si 65% U.R.): superficiala în 1 ora; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 6 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete de lemn nou sau decapat:

- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn desprinse.

- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir stucaturile si eliminati praful.

- Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed.

- Pe lemn cu o absorbtie neregulata, tânar sau uscat, aplicati un prim strat de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO incolor 3130300, diluat cu 20-30% apa.

- Smirgluiti suprafetele dupa care aplicati UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO în culoarea dorita, smirgluind între un strat si altul pentru a elimina fibrele desprinse.

Suprafete din lemn lacuit:

- Slefuiti pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.

- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .

- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir stucaturile si eliminati praful.

- Smirgluiti suprafetele dupa care aplicati UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO.

INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea relativa a mediului: $<75\%$

Temperatura suportului: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea suportului: $<10\%$

- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.

- Unelte: pensula, pistol.

- Amestecati în mod acurat produsul înainte de utilizare.

- Produsul este pregatit pentru utilizare.

- Aplicati produsul ca atare în straturi succesive la interval de cel puțin 6 ore.

- Nr. straturi: pentru aplicari la interior se aplica 2 straturi de produs; la exterior se recomanda aplicarea a cel puțin 3 straturi.

- Pentru aplicarile la exterior se recomanda utilizarea UNIMARC IMPREGNANTE colorat, deoarece pigmentii prezenti dezvolta o protectie mai mare împotriva razelor UV. În medii deosebit de expuse la razele solare, precum cele montane, se recomanda aplicarea a 2 straturi finale de UNIMARC FINITURA LEGNO lucios sau satinat 3180819/638 sau UNIMARC FINITURA CERATA seria 313.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu apa.

- Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat pe lemn cu grad mediu de absorbtie.

COLORAREA

Produsul este disponibil în nuantele din catalog. Produsul mai poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: $+30^\circ\text{C}$

Temperatura minima de conservare: $+5^\circ\text{C}$

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. F : impregnanti non filmogeni pentru lemn (pe baza de apa) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

PROTECTOR INODOR PENTRU EXTERIOR-INTERIOR

seria 313

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO Contine max.: 130 g/l
VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Impregnant protector diluabil în apa pentru exterior-interior.

Pe fonduri pregatite dinainte se aplica produsul protector diluabil în apa UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO seria 313, pe baza de copolimeri acrilici în dispersie apoasa, în cel puțin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazã faptul ca toate informatiile din fisa reprezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice si stiintifice. Compania nu îsi poate asuma totuși nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vã recomandam întotdeauna sa verificati dacã produsul este adecvat fiecarui caz în parte. Prezenta anuleazã înlocuiește orice fisa precedentã. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistenti Tehnica.