

BLANCA

VOPSEA MURALA DILUABILA CU APA LAVABILA PENTRU INTERIOARE

seria 409

DESCRIERE

BLANCA este o vopsea diluabila cu apa, lavabila, pe baza de rasini vinilice în dispersie apoasa, cu o putere de acoperire ridicata, opacitate optima si putere mare de mascare a imperfectiunilor suportului. Permeabilitatea sa favorizeaza trecerea naturala a vaporilor prin ziduri.

BLANCA este usor de aplicat si cu o buna întindere, fiind totusi un produs indicat în special pentru protectia si decorarea suprafetelor murale interne, unde este necesar un nivel ridicat de finisare.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete de beton.
- Suprafete de ghips si ghips carton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat, conform modalitatilor mentionate la paragraful 'Pregatirea suportului'.

Nu se aplica pe suporturi proaspat tratate si cu tendinte alcaline, asteptati un timp adecvat de maturare, în general patru saptamâni.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer vinil-versatic în dispersie apoasa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,53 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: $32000 \text{ cps} \pm 1600$ la 25°C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Rezistenta la spalare UNI 10560: >3000 cicluri, rezistent
- Stralucire UNI EN ISO 2813: 3-5, foarte opac
- rezistenta la substante bazice UNI 10795: rezistent
- Uscare (la 25°C si 65% U.R.): superficiala în 30 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 4 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete murale:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, suportul va fi refacut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezenta mucegaiului, tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Daca este necesar aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile decojite din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.

- Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixati cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau cu fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicati izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat. În general, pe suprafete foarte farâmicioase, în prezenta straturilor subtiri de tempera vechi sau de zugraveli deteriorate, utilizati izolantul pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Aplicati BLANCA conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

*(Dilutiile izolanului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea relativa a mediului: $<75\%$

Temperatura suportului: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea suportului: $<10\%$

- Unelte: pensula, rol, pistol si aplicator airless.

- Nr straturi: cel putin 2 straturi.

- Dilutie: în cazul aplicarii cu pensula, cu 35-40% apa; la aplicarea cu rolul, cu 25 % apa.

- În aplicările cu aplicatorul airless, dilutia difera în functie de instrument si presiunea utilizata.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Consum indicativ: 9-12 mp/l per strat si se refera la aplicatiile pe suporturi netede si cu grad mediu de absorbtie. Este indicata determinarea consumului efectiv cu un test preliminar pe suportul în cauza.

COLORAREA

Culoarea poate fi obtinuta prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie.

Produsul poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P si colorantii COLORADO seria 548.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: $+30^\circ\text{C}$

Temperatura minima de conservare: $+5^\circ\text{C}$

A se pastra în locuri ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura

BLANCA

VOPSEA MURALA DILUABILA CU APA LAVABILA PENTRU INTERIOARE

seria 409

adekvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A : vopsele opace pentru pereti si tavane interne (gloss <25@60°) (pe baza de Apa) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

BLANCA Contine max: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabila cu apa lavabila pentru interior.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica vopseaua diluabila cu apa superlavabila pentru interior BLANCA cod 4090019, pe baza de rasini vinilice în dispersie apoasa si incluziuni minerale, cu caracteristici de lavabilitate conform Normei UNI 10560 mai mare de 3000 cicluri, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului £ per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazã faptul ca toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice si stiintifice. Compania nu îs poate asuma totusi nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vã recomandam întotdeauna sa verificati dacã produsul este adecvat fiecarui caz în parte. Prezenta anuleaza si înlocuieste orice fisa precedenta. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistenti Tehnica.